

БИФЛЕКС



РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

ТУ 5774-001-42049575-2019

■ **Назначение:** Бифлекс предназначен для ремонта всех видов плоских кровель различных временных строений, складов, ангаров и гидроизоляции внутренних помещений, срок службы 10-15 лет.

■ **Получение:** Бифлекс получают путем двустороннего нанесения на стеклохолст, стеклоткань или полиэфирное полотно битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерных добавок и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев.

■ **Модификации:** Бифлекс выпускается в 2-х модификациях:
 К - с крупнозернистой, чешуйчатой посыпкой или фольгой с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;
 П - с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

■ Технические характеристики:

Длина, м	10,15
Ширина, м	1
Масса 1 м ² , кг	
для Бифлекс К	4,0 - 5,0
для Бифлекс П	3,0 - 4,5
Толщина, мм	2,0 - 4,0
Водонепроницаемость при 10 кПа в течении 24 ч	Выдерживает испытания
Водопоглощение, %, не более	1,0
Максимальная сила растяжения, N/50, на основе:	
▪ стеклохолст	300
▪ стеклоткань	800
▪ полиэфирное полотно	500
Удлинение при максимальной силе растяжения, %	40±25
Гибкость при пониженной температуре, °С	минус 15
Теплостойкость, °С	85
Потеря гранул/чешуек посыпки, %, не более	2

■ **Хранение:** рулоны материала Бифлекс должны храниться в закрытом помещении или под навесом в вертикальном положении в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

■ **Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления.

Указанная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения. По мере ее пополнения и совершенствования материалов производитель оставляет за собой право изменять или дополнять информацию без предварительного уведомления.



ООО «Северный Альянс»
 195265, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 111
 литер А, помещение 5-Н, офис 328.2
 тел./факс: 8 (812) 961-2892