

# СТАНДАРТ

## РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

ТУ 5774-001-42049575-2019



■ **Назначение:** Стандарт предназначен для ремонта старых и новых плоских кровель в один или два слоя а также для гидроизоляции подвалов, лестничных проемов и чердаков в промышленных и жилых зданиях, срок службы 15-20 лет.

■ **Получение:** Стандарт получают путем двустороннего нанесения на стеклохолст, стеклоткань или полиэфирное полотно битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерных добавок и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев.

■ **Модификации:** Стандарт выпускается в 2-х модификациях:  
 К - с крупнозернистой, чешуйчатой посыпкой или фольгой с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;  
 П - с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

### ■ Технические характеристики:

Длина, м	10
Ширина, м	1
Масса 1 м <sup>2</sup> , кг для Стандарт К для Стандарт П	4,5 - 5,5 3,5 - 4,5
Толщина, мм	2,5 - 5,0
Водонепроницаемость при 10 кПа в течении 24 ч	Выдерживает испытания
Водопоглощение, %, не более	1,0
Максимальная сила растяжения, N/50, на основе:	
▪ стеклохолста	300
▪ стеклоткани	800
▪ полиэфирного полотна	500
Удлинение при максимальной силе растяжения, %	50±25
Гибкость при пониженной температуре, °С	минус 20
Теплостойкость, °С	95
Потеря гранул/чешуек посыпки, %, не более	2

■ **Хранение:** рулоны материала Стандарт должны храниться в закрытом помещении или под навесом в вертикальном положении в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

■ **Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления.

Указанная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте применения. По мере ее пополнения и совершенствования материалов производитель оставляет за собой право изменять или дополнять информацию без предварительного уведомления.



ООО «Северный Альянс»  
 195265, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 111  
 литер А, помещение 5-Н, офис 328.2  
 тел./факс: 8 (812) 961-2892